

## KBS® Woodcoat TC

### KBS® Woodcoat TC

ist ein lösemittelhaltiger, farbloser Decklack für **KBS® Woodcoat transparent** Holzbrandschutzbeschichtung.

**KBS® Woodcoat TC** wird auf die ausreichend ausgehärtete Holzbrandschutzbeschichtung aufgebracht.

### Verarbeitung

Die Verarbeitung kann durch Streichen mit Pinsel, Rolle oder durch Spritzen erfolgen.

Düsenöffnung: Fließbecherpistole 1,3 bis 1,5 mm  
Airless/Airmix 0,21 bis 0,28 mm

Vor der Verarbeitung gut aufrühren! Die Nassauftragsmenge beträgt laut allgemeinen bauaufsichtlichem Prüfzeugnis maximal 75 g/m<sup>2</sup>.

### Trocknungszeiten

Abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. **KBS® Woodcoat TC** ist bei ca. 20°C und 60% relativer Luftfeuchtigkeit nach ca. 1 h staubtrocken und nach ca. 48 h durchgetrocknet.

### Umweltschutz/ Toxikologie / Kennzeichnung

**KBS® Woodcoat TC** darf nicht ins Erdreich, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen.

Aussagen zur Toxikologie und zur Kennzeichnung sind dem aktuellen EG-Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

[Alle mit ® gekennzeichneten Produkte sind Marken der Cognis Gruppe.]

Informationen hinsichtlich der Spezifikationen von Produkten bedürfen für ihre Verbindlichkeit der Bestätigung durch einen schriftlichen Kaufvertrag. Cognis übernimmt keine Haftung für die Tauglichkeit seiner Produkte zu dem vom Verwender bestimmten Zweck. Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung der Produkte und Formulierungsanleitungen sind in jedem Fall unverbindlich. Sie befreien den Verwender nicht, die Tauglichkeit der Produkte für die von ihm geplante und bezweckte Verwendung eigenverantwortlich zu testen. Cognis übernimmt keine Haftung für Risiken, die mit dem Gebrauch seiner Produkte verbunden sind, da die konkreten Bedingungen des Gebrauchs außerhalb der Kontrolle von Cognis sind. Jeder Verwender ist dafür verantwortlich, dass bei der Verwendung der Produkte alle gesetzlichen Vorschriften, einschließlich gewerblicher Schutzrechte Dritter, eingehalten werden.

Cognis GmbH, Standort Illertissen ■ Robert-Hansen-Strasse 1 ■ D-89257 Illertissen  
■ Email: [kbs.fireprotection@cognis.com](mailto:kbs.fireprotection@cognis.com)

## **KBS® Woodcoat TC**

### **Arbeitssicherheit**

Bei der Verarbeitung von **KBS® Woodcoat TC** sind die für den Arbeits- und Unfallschutz geltenden Vorschriften einzuhalten.

### **Gebindegrößen**

Blecheimer mit 4 kg Inhalt

### **Lagerung**

**KBS® Woodcoat TC** ist bei Raumtemperatur in trockenen Räumen im geschlossenen Originalgebinde maximal 12 Monate haltbar.

[Alle mit ® gekennzeichneten Produkte sind Marken der Cognis Gruppe.]

Informationen hinsichtlich der Spezifikationen von Produkten bedürfen für ihre Verbindlichkeit der Bestätigung durch einen schriftlichen Kaufvertrag. Cognis übernimmt keine Haftung für die Tauglichkeit seiner Produkte zu dem vom Verwender bestimmten Zweck. Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung der Produkte und Formulierungsanleitungen sind in jedem Fall unverbindlich. Sie befreien den Verwender nicht, die Tauglichkeit der Produkte für die von ihm geplante und bezweckte Verwendung eigenverantwortlich zu testen. Cognis übernimmt keine Haftung für Risiken, die mit dem Gebrauch seiner Produkte verbunden sind, da die konkreten Bedingungen des Gebrauchs außerhalb der Kontrolle von Cognis sind. Jeder Verwender ist dafür verantwortlich, dass bei der Verwendung der Produkte alle gesetzlichen Vorschriften, einschließlich gewerblicher Schutzrechte Dritter, eingehalten werden.

Cognis GmbH, Standort Illertissen ■ Robert-Hansen-Strasse 1 ■ D-89257 Illertissen  
■ Email: [kbs.fireprotection@cognis.com](mailto:kbs.fireprotection@cognis.com)